

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>JAMAX S.J.</b><br/>ul. Legionów 45<br/>43-300 Bielsko-Biała<br/>tel.: +48 33 812 68 25<br/>fax: +48 33 811 90 10</p> <p><a href="mailto:jamax@jamax-sika.com.pl">jamax@jamax-sika.com.pl</a><br/><a href="http://www.jamax-sika.com.pl">www.jamax-sika.com.pl</a></p> | <h1>INFORMACJA TECHNICZNA</h1> <p>Aktualizacja z dnia 04.02.2008</p> <h2>Supergrunt malarski do likwidacji zacieków i przebarwień</h2> |  |
|---|--|---|

## ZASTOSOWANIE

**Supergrunt malarski** maskuje plamy, rdzawe zacieki i inne przebarwienia. Skutecznie powstrzymuje przedostawanie się przebarwień na zewnątrz warstwy odcinającej. Do zastosowania przed nałożeniem powłok malarskich, tapet i gładzi gipsowych.

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku.

## SPOSÓB UŻYCIA

- **Przygotowanie podłoża**

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, odtłuszczone i oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, plam i wykwitów pochodzenia biologicznego (do odtłuszczenia i usuwania zabrudzeń Producent poleca środek o nazwie **Desklar**). Należy usunąć odrywające się pozostałości po poprzednich warstwach tynków oraz złuszczające się farby.

- **Nanoszenie i wysychanie**

Preparat nanosić za pomocą pędzla malarskiego lub wałka w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Środek przed użyciem należy wymieszać. Nie wolno rozcieńczać. Czas schnięcia zależy od wilgotności i temperatury powietrza i podłoża i mieści się w granicach od 4 do 24 godzin. Świeże powłoki należy chronić przed wilgocią i mrozem.

## DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| <b>Zużycie</b>                                   | ok. 0,5 kg na 1 m <sup>2</sup>   |
| <b>Gęstość</b>                                   | 1,25 +/- 0,05 kg/dm <sup>3</sup>   |
| <b>Temperatura otoczenia, preparatu, podłoża</b> | od +5°C do +30°C   |
| <b>Możliwość dalszych prac</b>                   | dalsze prace można prowadzić po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej; czas schnięcia w zależności od temperatury, wilgotności podłoża i otoczenia wynosi od 4 do 24 godzin |

## OPAKOWANIA

Wiadra o zawartości 1,1 kg, 3,6 kg lub inne po uzgodnieniu z klientem.

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, unikać wilgoci, mrozu i nasłonecznienia. Po otwarciu szczelnie zamknąć i zużyć jak najszybciej. Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**Atest PZH: HK/B/1631/03/2007**

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.

**Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2/2008/B , 04.02.2008r.**

**Wyrób zgodny z normą: PN-C-81906:2003 rodzaj III - farby do gruntowania.**

**Wyrób oznakowany znakiem budowlanym umieszczonym na etykiecie z wyrobem.**

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.